

Grunt wzmacniający,
głęboko penetrujący

NanoPRIMER ECO

Grunt wzmacniający, głęboko penetrujący na bazie żywicy styrenowo butadienowej o bardzo wysokiej sile wiązania.

Skoncentrowany grunt wzmacniający, poprawiający przyczepność i odcinający. Do podłoży o wysokiej i niskiej nasiąkliwości wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE:

- Do wzmacniania podłoży o niewystarczającej twardości powierzchniowej, osyplych, nadmiernie nasiąkliwych w celu wytworzenia odpowiednio mocnego i czepnego podłoża przed nałożeniem klejów mineralnych, zapraw samopoziomujących, wyrównawczych, tynków czy zapraw cementowych, wapiennych, gipsowych bądź też produktów polimerowych.
- Do wykonywania bariery rozdzielającej warstwy cementowe od gipsowych.
- Do redukcji i regulowania nasiąkliwości podłoża.
- Przeznaczony do stosowania na podłoża cementowe, anhydrytowe i gipsowe.

WŁAŚCIWOŚCI:

Bezrozpuszczalnikowy, wodorozcieńczalny grunt wzmacniający na bazie żywicy styrenowo butadienowej o bardzo wysokiej sile wiązania, do podłoży chłonnych i mało chłonnych. Na podłożach bardzo chłonnych redukuje zbytnią nasiąkliwość, konsoliduje luźne frakcje, wzmacnia oraz poprawia przyczepność kolejnych warstw i powłok.

DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ RESZTKOWA W PODŁOŻU (CM):

- Jastrych cementowy: **2%**
- Jastrych cementowy z ogrzewaniem: **1,8%**
- Jastrych anhydrytowy: **0,5%**
- Jastrych anhydrytowy z ogrzewaniem: **0,3%**
- Tynk gipsowy: **1%**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Skład: **żywica styrenowo butadienowa**
- Kolor: **niebieski jasny**
- Czas schnięcia: **2 godz.**
- Temperatura obróbkowa: **+5°C do +25°C**
- Nanoszenie: **pędzel, wałek, pistolet**
- Wydajność: **100-250g/m²**
- Opakowania: **1kg, 5kg, 10kg**
- Gęstość: **1,01 g/cm³**
- Wartość PH: **9**
- Odporność na temperaturę: **-20°C do +80°C**

Certyfikat VOC: **EC1PLUS**



SPOSÓB UŻYCIA:

Grunt nakładać na podłoże w formie nierozcieńczonej.

Poziom wzmocnienia podłoża należy sprawdzić po wyschnięciu gruntu poprzez test zarysowania.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być mocne, stabilne oraz wolne od oleju, tłuszczu, kurzu, pyłu i innych warstw utrudniających przyczepność.

PRZECHOWYWANIE:

12 miesięcy w chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

UWAGI:

Przestrzegać przepisów BHP. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury 15°C i 60% wilgotności względnej powietrza. Związany materiał jest trudny do usunięcia, zaleca się mycie narzędzi natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu. W przypadku stosowania na zewnątrz na powierzchni poziomej grunt należy zabezpieczyć elastyczną masą uszczelniającą.

Informacje zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na podstawie naszych testów i praktycznych doświadczeń. Prawidłowe i pomyślne przetwarzanie naszych produktów nie jest pod naszą kontrolą. Gwarancja może zatem dotyczyć wyłącznie jakości naszych produktów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, a nie udanej obróbki. Wraz z tym wydaniem tracą ważność wszystkie poprzednie wydania.

Nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych.